



DESKA PACO ryflowana

Skład:

- 60% – mączka drzewna
- 35% – polietylen wysokiej gęstości HDPE
- 5% – dodatki anty-UV, stabilizatory, barwniki

Wymiary:

- grubość – 25 mm ($\pm 1,5$ mm)
- szerokość – 140 mm ($\pm 1,5$ mm)
- długość – 1,45 - 5,80 m (± 5 mm)
- waga liniowa – 2,5 kg/mb (-5%/+10%)


Cechy i właściwości:

- zastosowanie w temperaturach $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- niska absorpcja wody $<0,7\%$ (mrozoodporna)
- wysoka odporność na UV
- wysoka odporność na pękanie (z wyłączeniem
- pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego)
- wysoka odporność na gnicie oraz butwienie
- wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii
- wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów

Zastosowanie:

- tarasy
- balkony
- zabudowa basenu zewnętrznego
- ogrodzenie

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU



Wszystkie wymiary podane są w milimetrach



Desek tarasowych PACO nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie www.e-paco.com

W pierwszym sezonie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych dopasowują się a kolor stabilizuje się po kilku miesiącach. Po tym czasie mogą one odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych. Deski mogą podlegać delikatnym odkształceniom (~1,5%).

Warianty kolorystyczne:

